



V33 Lac protector lemn pentru ambarcatiuni

Lac alchidic, incolor lucios, cu protectie ridicata impotriva razelor UV si a sarurilor marine

1. Descriere generala

V33 Lac protector lemn pentru ambarcatiuni este un lac pe baza de rasina poliuretantica, cu continut de filtru UV, care ofera o protectie optima suprafetelor exterioare din lemn expuse la atmosfera maritima si la radiatii solare intense. Structura sa garanteaza o rezistenta ridicata la apa si la sarurile marine, formand o pelicula impermeabila, rezistenta la uzura mecanica si la abraziune. Produsul este recomandat atat pentru intretinerea ambarcatiunilor, cat si pentru tamplaria exterioara supusa unor conditii dificile.

2. Specificatii tehnice

Specificatie	Detaliu
Cod produs (SKU)	319371 (Cod bare: 3153890236794)
Categorie / Subcategorie	Vopsele > Lac pentru lemn
Producator / Brand	V33 (Groupe V33)
Dimensiuni / Format	Cutie metalica 750 ml (disponibil si la 2.5 L sau 5 L)
Greutate	Aprox. 678 g / bucata
Culoare / Nuanta	Incolor, aspect final lucios
Material / Compozitie	Rasina poliuretantica cu filtru UV, contine compusi de cobalt si metil-etil-cetoxima
Ambalare	Cutie metalica 750 ml
Cantitate per colet	4
Certificari / Conformitate	Conform normelor UE de siguranta; rezistent UV, protectie peste 12 ani

3. Domenii de utilizare

Toate tipurile de lemn: European si exotic.

Structuri lemnoase expuse la conditii dificile: Puncti de barci, garduri, geamuri si usi la case de pe malul marii, terase, balcoane.

Uz exterior: Recomandat pentru suprafete exterioare carosabile - terase, balcoane, scari exterioare.

4. Mod de utilizare / aplicare

Pas 1 - Pregatirea suprafetei: Lemn nou, netratat - se curata de praf si impuritati. Lemn lacuit - se slefuieste cu precautie cu hartie fina (granulatie 240). Daca stratul vechi se exfoliaza, se indeparteaza integral cu V33 Decapant special pentru lemn, apoi suprafata se spala cu apa sau V33 Diluant de curatat si se lasa la uscat 24 de ore.

Pas 2 - Omogenizare: Se omogenizeaza perfect produsul inainte de aplicare.

Pas 3 - Aplicare: Se aplica cu pensula sau prin pulverizare, in doua straturi, pe lemn curat, uscat si degresat. Conditii ideale de aplicare: intre 12 si 25°C, pe vreme uscata.

Pas 4 - Uscare intre straturi: Primul strat se lasa la uscat timp de 6 ore. Inainte de al doilea strat, suprafata se slefuieste usor cu hartie de granulatie 240 si se curata de praf.

Pas 5 - Finisare: Se recomanda rotunjirea usoara a colturilor tamplariei cu smirghel, aplicarea in directia fibrei lemnului si evitarea unei grosimi excesive, pentru o acoperire uniforma.

5. Depozitare si conditii de pastrare

Timp de uscare: intre straturi consecutive 6 ore; uscare completa 24 ore.

Intretinerea uneltelor: se spala cu White Spirit.

Capacitate de acoperire: Aprox. 12 m² per litru, respectiv aprox. 9 m² pentru cutia de 750 ml.

A se pastra in loc uscat si racoros, ferit de inghet, surse de caldura si actiunea directa a razelor solare.

6. Masuri de siguranta

Echipament de protectie: se recomanda utilizarea manusilor, ochelarilor de protectie si a mastii.

Pericol: produs inflamabil (R10). Expunerea repetata poate provoca uscarea sau crapatura pielii (R66). A nu se lasa la indemana copiilor. A nu se inspira vaporii. A nu se arunca la canalizare. In caz de inghitire, se consulta imediat medicul, aratandu-se ambalajul sau eticheta. A se utiliza numai in locuri bine ventilate. Contine compusi de cobalt si metil-etil-cetoxima, care pot provoca reactii alergice. Pentru detalii complete privind riscurile chimice, consultati Fisa cu Date de Securitate (SDS) a producatorului.

7. Informatii comanda

Informatie	Detaliu
Disponibilitate	In functie de stoc
Link pagina produs	www.emiria.ro