



Pullex 3in1-Lasur ADLER (750 ml - 10 l)

Lac de impregnare mat pentru lemn la exterior: grund, strat intermediar si final intr-o singura operatiune

1. Descriere generala

Pullex 3in1-Lasur este un lac universal pentru lemn la exterior, pe baza de solventi, fara compusi aromatici si cobalt, pe baza de rasini alchidice cu ulei lung. Grund, aplicare intermediara si aplicare finala intr-o singura operatiune. Se pot obtine suprafete naturale, mate, cu colorare uniforma, pentru bricolaj si uz comercial.

Produsul cu pori deschisi se distinge printr-o protectie foarte buna impotriva apei, rezistenta indelungata si uzura uniforma la expunerea la intemperii. Stratul de acoperire este protejat impotriva infestarii cu albastreala si mucegai printr-un ingredient biocid. Substanta activa: 3-iod-2-propinilbutilcarbamat, 3,0 g/kg (0,30 %).

2. Specificatii tehnice

Specificatie	Detaliu
Cod produs (SKU)	4465
Categorie / Subcategorie	Vopsele > Lazura si tratamente lemn
Producator / Brand	ADLER
Tip produs / Baza	Lac de impregnare mat, pe baza de solventi (rasini alchidice cu ulei lung), fara compusi aromatici si cobalt
Ambalaj / Volum	750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 10 l
Culoare / Nuanta	Nuante amestecate cu sistemul Color4You; lac de baza Basis W30 (4465000030)
Consum specific	80 - 100 ml/m ² per aplicare (pe lemn taiat brut se calculeaza un consum suplimentar de cca 40 %)
Timp de uscare	Revopsire dupa cca 12 ore (valoare orientativa)
Temperatura de prelucrare	Minim +5 °C; optim 15 - 25 °C, la umiditate relativa a aerului de 40 - 80 %
Umiditatea lemnului	Foioase: 12 % ± 2 %; conifere: 15 % ± 2 %
Continut de COV	Valoare limita conform Directivei 2004/42/CE (cat. A/f): 700 g/l; produsul contine maxim 640 g/l COV
Curatarea uneltelor	Imediat dupa utilizare, cu Adlerol-Terpentinolersatz (7231)
GISCODE	BSL40

Specificatie	Detaliu
Perioada de valabilitate	Cel putin 3 ani in recipiente originale inchise

3. Domenii de utilizare

- **Exterior:** Componente din lemn fara stabilitate dimensionala si cu stabilitate dimensionala limitata, la exterior, de exemplu case din lemn, capitonaje din lemn, marchize, pazii, obloane de ferestre, balcoane sau porti.

- **Tipul de substrat:** Lemn de conifere si foioase, precum si materiale lemnoase adecvate pentru exterior, de exemplu placi din lemn masiv, lemn stratificat incleiat, lemn pentru constructii.

4. Mod de utilizare / aplicare

- **Pas 1 - Pregatirea suprafetei:** Substratul trebuie sa fie uscat, curat, cu capacitate portanta suficienta, fara agenti de separare (grasime, ceara, silicon, rasina) si fara praf de lemn. Slefuiti suprafetele netede cu granulatie 80 - 120 in directia fibrei, curatati temeinic si indepartati rasinile si pungile de rasina; rotunjiti muchiile ascutite. Lemnul bogat in rasina si lemnul exotic se curata cu Nitro-Verdunner 8017 (8017). Algele, depunerile verzi sau infestarea cu mucegai se trateaza cu Aviva Fungisan (8308).

- **Pas 2 - Impregnare (la nevoie):** La exterior, pentru protectie impotriva albastrelui, ciupercilor si insectelor, impregnati 1 x cu Pullex Impragnier-Grund (4436), valabil pentru lemn din clasa de durabilitate 3 - 5 conform EN 350; uscare intermediara cca 12 ore. Folositi cu precautie agentii de protectie a lemnului si respectati indicatiile de pe eticheta (ARL 056).

- **Pas 3 - Aplicare:** Amestecati produsul inainte de utilizare; temperatura produsului, a obiectului si a incaperii trebuie sa fie de cel putin +5 °C. Nu prelucrati in conditii de raze puternice ale soarelui, ploaie, umiditate extrem de ridicata, vant puternic sau pericol de inghet. Grunduire: 1 x Pullex 3in1-Lasur (4465), uscare cca 12 ore. Strat intermediar: 1 x (necesar numai in caz de intemperii puternice si nuante deschise), uscare cca 12 ore. Strat final: 1 x Pullex 3in1-Lasur (4465).

- **Pas 4 - Uscare si recomandari:** Uscarea depinde de substrat, grosimea stratului, temperatura, circulatia aerului si umiditatea relativa; temperaturile scazute si/sau umiditatea ridicata o prelungesc, la fel si tipurile de lemn bogate in componente (de exemplu sterjar, iroko). La lemnul nou, acoperiti pe toate laturile; aplicarea unui strat suplimentar pe suprafetele frontale reduce spalarea componentelor hidrosolubile.

- **Observatii:** In functie de sistem, lacurile sunt rezistente doar intr-o masura limitata si necesita o ingrijire mai frecventa. Scurgerea rasinii nu poate fi evitata prin tehnica de vopsire. Urmele de tencuiala sau praful de fier de pe lemnul de larice si lemnul bogat in componente pot duce la pete negre. Abaterile de la indicatii pot afecta pelicula, aderenta, rezistenta la intemperii si stabilitatea nuantei; respectati ARL 500 si ARL 505.

- **Nuanta:** Nuanta finala rezulta din culoarea proprie a lemnului, cantitatea aplicata, nuanta impregnarii/grundului si nuanta stratului de acoperire. Realizati un model color pe substratul original si folositi material cu acelasi numar de lot pe o suprafata. Doua aplicari trebuie executate color, iar pentru rezistenta la intemperii folositi exclusiv nuante pigmentate. Cea mai buna rezistenta o au nuantele medii; evitati nuantele prea deschise sau prea inchise la expunere la conditii meteo extreme. La deschiderea nuantelor standard cu produsul incolor se iau in calcul intervale de renovare mai scurte (protectie UV redusa); pentru deschiderea nuantelor inchise folositi salcia sau stejarul. Prelucrati produsele diluate in termen de 3 luni (ARL 800).

5. Intretinere si reparatii

- **Intretinere:** Rezistenta componentelor exterioare depinde de tipul conditiilor meteorologice, protectia structurala, solicitarea mecanica si nuanta aleasa; sunt necesare control regulat si intretinere. La nevoie, curatati suprafetele inca intacte de praf si murdarie si aplicati 1 - 2 x Pullex 3in1-Lasur (4465). Pe lemnul de foioase cu pori adanci (de exemplu stejar, iroko) se iau in calcul intervale de ingrijire mai scurte.

- **Reparatie:** Respectati ARL 504 - ghidul de lucru pentru acoperirea componentelor fara stabilitate dimensionala si cu stabilitate dimensionala limitata - intretinere si reparatie.

6. Depozitare si conditii de pastrare

- **Depozitare:** Cel putin 3 ani in recipiente originale inchise. A se depozita ferit de umiditate, de razele directe ale soarelui, de inghet si de temperaturi ridicate (peste 30 °C).

- **Conditii:** Inchideti bine recipientele deschise si utilizati continutul cat mai repede posibil.

7. Masuri de siguranta

- **Riscuri:** Lavetele, buretii si hainele de lucru imbibate cu produse cu uscare oxidativa prezinta risc de autoaprindere. A se depozita sub apa sau in recipiente metalice inchise, respectiv a se lasa la uscat intinse. Contine 3-iod-2-propinilbutilcarbammat; poate provoca reactii alergice (informatii pentru persoanele alergice: +43 5242 6922-713).

- **Precautii:** La slefuire utilizati cel putin un filtru de praf P2; pentru lemnul de foioase (in special fag, stejar) se recomanda filtru P3. Informatii detaliate despre siguranta la transport, depozitare, manipulare si eliminare gasiti in fisa cu date de securitate (SDS) a produsului, la www.adler-lacke.com.

- **Declaratia ingredientelor (VdL-RL 01):** Rasini alchidice, alifati, pigmenti albi si colorati anorganici, pigmenti organici, aditivi pentru reologie, aditiv de suprafata, eter glicolic, agent tensioactiv, agenti de uscare (desicanti), stabilizator de lumina, agent impotriva formarii de pelicula, substante biocide.

8. Informatii comanda

Cod produs	Denumire / Culoare	Volum
4465000030	Pullex 3in1-Lasur Basis W30 (lac de baza)	750 ml / 2,5 l / 4,5 l / 10 l

Informatii	Detaliu
Disponibilitate	In stoc / La comanda, termen livrare
Link pagina produs	emiria.ro/produs
Nuante	Nuantele de culoare se amesteca cu sistemul de mixare Color4You de la ADLER
Produse suplimentare	Adlerol-Terpentinolersatz (7231), Aviva Fungisan (8308), Nitro-Verdunner 8017 (8017), Pullex Impragnier-Grund (4436)

Emiria.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din aceasta fisa. Fotografiiile au caracter informativ.

Specificatiile pot fi modificate de producator fara preaviz.

Culorile afisate pe ecranele monitoarelor si telefoanelor sunt generate electronic si pot diferi de culorile reale ale produsului.